

## PRODUCT INFORMATIE BLAD

Kenmerk: TDS02CU22021

# CEMENTITIOUS SL 2-20



Quartzline Cementitious SL 2-20 is een cementgebonden egalisatiemortel voor het binnenshuis egaliseren van beton-, zandcement- en tegelondergronden in laagdiktes van 2 tot 20 mm.

Cementitious SL 2-20 is krimp- en spanningsarm, snelverhardend, goed verpompbaar en na uitharding goed schuurbaar. Geschikt voor toepassing op vloerverwarming en in natte ruimtes. Niet toepasbaar op anhydrietondergronden of in industriële ruimtes.

### VERWERKINGSCONDITIES:

Ondergrondtemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal 25°C
Omgevingstemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal 25°C
Relatieve luchtvochtigheid	< 75% R.H.
Dauwpunt	Pas op voor condensatie

De temperatuur van de ondergrond en het niet-uitgeharde materiaal moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen om condensvorming, wit uitslaan en vorming van een cementshuid te voorkomen.

### ONDERGROND VOORBEREIDING:

De ondergrond moet volledig uitgehard en structureel in goede staat zijn, vrij van losse delen, verontreinigingen, scheuren, bleeding en calciumcarbonaathuiden. Met een minimale draagkracht van 25 N/mm<sup>2</sup> en een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Vul oppervlaktebeschadigingen met Quartzline Cementitious MRP of Alpha MRP, afhankelijk van het type ondergrond.

Voor beton- en zandcementondergronden geldt een maximaal restvochtgehalte van 2,5% CM. Bij een restvochtgehalte tot 6% CM 2 lagen Quartzline Primer DPM vochtscherm toepassen, gevolgd door een laag Quartzline Primer GP.

Gebruik altijd een primer. Gebruik voor poreuze ondergronden Quartzline Primer Universal en voor gesloten ondergronden Quartzline Primer GP.

Schakel vloerverwarming uit minstens 48 uur vóór, tijdens en na de installatie. Volg voor nieuwbouww vloeren met vloerverwarming een opstart- en afkoelprotocol.

### VERBRUIK:

Het verbruik van Cementitious SL 2-20 ligt op 1,6 kg/m<sup>2</sup> poeder per mm laagdikte.

### VERWERKING:

5,5 liter water per zak van 25 kilogram poeder.

Doseer 5,5 liter water met een Collomix AQiX-waterdoseermeter of een weegschaal in een schone emmer. Voeg één zak Cementitious SL 2-20 toe en meng 3 minuten met een Quartzline DLX152 mengkorf tot een homogeen mengsel.

Giet de egalisatiemortel uit op de geprimerde ondergrond en verdeel deze met een spaan, getande rakel of Zweeds mes tot de gewenste laagdikte is bereikt.

### KENMERKEN:

Cementgebonden
Oplosmiddelvrij
Polymeer gemodificeerd
Verpompbaar
Voor vele doeleinden geschikt
Geschikt voor diverse nabehandelingen
Snelle uitharding en droging
Zelf nivellerend

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Dichtheid <sup>1</sup> (g/cm <sup>3</sup> )	1,6
Druksterkte <sup>2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	> 25
Buigtreksterkte <sup>2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	> 6

1 = ISO 2811-1/+ 23°C/50% R.H

2 = ISO 196-1/@ 28 dagen/+ 23°C/50% R.H

### INFORMATIE:

**Vorm:** Zak van 25 kg, poeder, grijs

**Houdbaarheid:** Tot 6 maanden na productiedatum in originele-, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen tussen 5°C en 30°C.

### UITHARDINGSTIJD:

Fase	Tijd (bij 20°)
Verwerkingstijd	ca. 30 min
Beloopbaar	ca. 3 uur
Stoffeerbaar (bij 3mm)	ca. 24 uur

\*De uithardingstijd hangt sterk af van de aangebrachte laagdikte en omstandigheden.



# CEMENTITIOUS SL 2-20

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

- Meng niet met andere vloerproducten.
- Werk de vloer binnen 7 dagen af om scheurvorming te voorkomen.
- De ondergrond moet goed geprimeerd zijn zodat het water beschikbaar blijft voor de egalisatiemortel.
- Bescherm vers aangebrachte Cementitious SL 2-20 tegen vocht, zonlicht en tocht gedurende minimaal 24 uur.
- Voeg geen water meer toe als het product begint te reageren.
- Cementitious SL 2-20 kan worden aangebracht in vochtige ruimtes.
- Schuur Cementitious SL 2-20 na uitharding met een schuurnetje (korrel 180) voordat de volgende afwerking wordt aangebracht.

## WETTELIJKE KENNISGEVING:

De verstrekte informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Quartzline bij correct gebruik onder normale omstandigheden. Door variaties in materialen, ondergronden en omstandigheden kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor geschiktheid of toepassing. Quartzline behoudt zich het recht voor producteigenschappen te wijzigen. Eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle leveringen vallen onder de geldende verkoop- en leveringsvoorwaarden.

## WAARDE BASIS:

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.