

EPDM ADHESIVE

Quartzline EPDM Adhesive is een ééncomponent, watergedragen lijm voor het verlijmen van alle soorten EPDM op houten ondergronden.

EPDM Adhesive Kan eenzijdig worden verlijmd. Na het aanbrengen kan de folie nog gecorrigeerd worden.



KENMERKEN

- Watergedragen
- Corrigeerbaar
- Oplosmiddelvrij
- Makkelijke verwerking
- Goede hechteigenschappen
- Lange droogtijd

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Eenheid	Waarde
Dichtheid	g/cm ³	1,05
Viscositeit ¹	mPa·s	10.000 – 15.000
Vaste stofgehalte	–	62 – 68 %
pH	–	5 – 7

¹ Brookfield, LV4, 50 RPM, @ 23 °C

VERWERKINGSCONDITIES

Ondergrondtemperatuur	Minimaal 5 °C, maximaal 30 °C
Omgevingstemperatuur	Minimaal 5 °C, maximaal 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid	< 85% R.H.
Dauwpunt	Min. 3 °C boven het dauwpunt

LEVERINGSVORM

Verpakking	Consistentie	Uiterlijk
2,5 kg jerrycan	Vloeibaar	Wit
5 kg jerrycan		
10 kg jerrycan		
1000 kg IBC		

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Houdbaarheid	Tot 12 maanden na productiedatum
Verpakking	Originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking
Opslagcondities	Droog tussen 5 °C en 30 °C

ONDERGROND VOORBEREIDING

Verzekert u ervan dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor de juiste reinigingsmiddelen.

VERBRUIK

Het verbruik van EPDM Adhesive ligt op 350 – 400 g/m²

VERWERKING

Breng de lijm gelijkmatig aan met roller, kwast in banen. Op ruwe of ongelijkmatige ondergronden (zoals renovatiedaken) een hogere lijmconsumptie aanhouden.

Rol het EPDM membraan direct na het aanbrengen van de lijm uit en druk goed aan, vóórdat huidvorming optreedt. Eventuele luchtblazen direct vlakstrijken met een bezem en opnieuw aandrukken. Na ca. 30 minuten de verlijmde banen nogmaals aandrukken.

DROOGTIJD

Afhankelijk van omstandigheden is de droogtijd tot 30 minuten.

OPMERKINGEN

- Bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid zijn de drogingstijden langer.

WAARDEBASIS

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De verstrekte informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Quartzline bij correct gebruik onder normale omstandigheden. Door variaties in materialen, ondergronden en omstandigheden kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor geschiktheid of toepassing. Quartzline behoudt zich het recht voor producteigenschappen te wijzigen. Eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle leveringen vallen onder de geldende verkoop- en leveringsvoorwaarden.