

PRODUKTDATENBLATT

Kennzeichnung: TDS02AU220F21

ALPHA SL 2-20F



Quartzline Alpha SL 2-20 ist eine gipsgebundene, faserverstärkte Ausgleichsmasse für die Innenausgleichung von Anhydrit-, Beton-, Zement-, Fliesen- und Holzuntergründen in Schichtdicken von 2 bis 20 mm.

Alpha SL 2-20 hat eine reduzierte Schwind- und Spannungsneigung, ist schnellhärtend, gut pumpfähig und nach dem Aushärten gut schleifbar. Geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizungen. Nicht geeignet für Industriebereiche oder Nassbereiche.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Untergrundtemperatur	Mindestens 8 °C, höchstens 30 °C
Umgebungstemperatur	Mindestens 8 °C, höchstens 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 75 % R.H.
Taupunkt	Vorsicht vor Kondensation

Die Temperatur des Untergrunds und des nicht ausgehärteten Materials muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen, um das Risiko von Kondensatbildung, Ausblühungen oder Zementschlämmen auf der Mörteloberfläche zu vermeiden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet und strukturell intakt sein, frei von losen Teilen, Verunreinigungen, Rissen, Ausblühungen und Calciumcarbonatschichten. Mit einer Mindesttragfähigkeit von 25 N/mm² und einer Mindesthaftfestigkeit von 1,5 N/mm².

Füllen Sie Oberflächenschäden je nach Untergrundtyp mit Quartzline Cementitious MRP oder Alpha MRP auf.

Für Beton- und Zementestrich-Untergründe gilt ein maximaler Wert für die Restfeuchte von 2,5 % CM. Bei einem Wert für die Restfeuchte bis zu 6 % CM sind 2 Schichten Quartzline Primer DPM Feuchtigkeitssperre aufzutragen, gefolgt von einer Schicht Quartzline Primer GP. Für Anhydrituntergründe gilt ein maximaler Wert für die Restfeuchte von 0,5 % CM, und es darf keine Feuchtigkeitssperre verwendet werden.

Verwenden Sie immer eine Grundierung. Verwenden Sie für poröse Untergründe Quartzline Primer Universal und für nicht saugende Untergründe Quartzline Primer GP.

Schalten Sie die Fußbodenheizung mindestens 48 Std. vor, während und nach der Verlegung aus. Befolgen Sie bei Neubauten mit Fußbodenheizung ein Aufheiz- und Abkühlprotokoll.

VERBRAUCH:

Der Verbrauch von Alpha SL 2-20 beträgt 1,6 kg/m² Pulver pro mm Schichtdicke.

VERARBEITUNG:

5,5 Liter Wasser pro 25-Kilogramm-Sack Pulver.

Dosieren Sie 5,5 Liter Wasser mit einem Collomix AQiX-Wasserdosiergerät oder einer Waage in einen sauberen Eimer. Fügen Sie einen Sack Alpha SL 2-20F hinzu und mischen Sie die Masse 3 Minuten lang mit einem Quartzline DLX152-Mischkorb zu einem homogenen Gemisch.

Gießen Sie die Ausgleichsmasse auf den grundierten Untergrund und verteilen Sie sie mit einer Glättkelle, einer Zahnrakel oder einer Schwedenkelle, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist.

EIGENSCHAFTEN:

Faserverstärkt
Gipsgebunden
lösungsmittelfrei
Polymermodifiziert
Pumpfähig
Für viele Zwecke geeignet
Für verschiedene Nachbehandlungen geeignet
Schnelle Aushärtung und Trocknung
Selbstnivellierend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Dichte ¹ (g/cm ³)	1,6
Druckfestigkeit ² (N/mm ²)	> 30
Biegezugfestigkeit ² (N/mm ²)	> 7

1 = ISO 2811-1 / + 23 °C / 50 % R.H.

2 = ISO 196-1 / nach 28 Tagen / bei +23 °C / 50 % R.H.

INFORMATIONEN:

Form: 25 kg-Sack, Pulver, weiß bis hellgelb

Haltbarkeit: Bis zu 6 Monate nach Produktionsdatum in der originalen, versiegelten, ungeöffneten und unbeschädigten Verpackung, trocken gelagert zwischen 5°C und 30°C.

AUSHÄRTEZEIT:

Phase	Zeit (bei 20 °C)
Verarbeitungszeit	ca. 30 Min.
Begehbar	ca. 3 Std.
Belegreif (bei 3 mm)	ca. 24 Std.

*Die Aushärtezeit hängt stark von der aufgetragenen Schichtdicke und den Bedingungen ab.



ALPHA SL 2-20F

WICHTIGE HINWEISE:

- Nicht mit anderen Bodenprodukten mischen.
- Der Untergrund muss gut grundiert sein, damit das Wasser für die Ausgleichsmasse verfügbar bleibt.
- Schützen Sie frisch aufgetragenes Alpha SL 2-20F mindestens 24 Std. lang vor Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Zugluft.
- Fügen Sie kein Wasser mehr hinzu, sobald das Produkt zu reagieren beginnt.
- Alpha SL 2-20F ist nicht für Nassbereiche geeignet.
- Schleifen Sie Alpha SL 2-20F nach dem Aushärten mit einem Schleifgitter (Körnung 180) ab, bevor die nächste Beschichtung aufgetragen wird.

RECHTLICHER HINWEIS:

Die bereitgestellten Informationen und Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand von Quartzline bei sachgemäßer Verwendung unter normalen Bedingungen. Aufgrund von Abweichungen bei Materialien, Untergründen und Bedingungen kann keine Gewährleistung oder Haftung für die Eignung oder Anwendung übernommen werden. Quartzline behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften zu ändern. Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Lieferungen unterliegen den geltenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

WERTGRUNDLAGE:

Alle technischen Daten in diesem Produktdatenblatt basieren auf Labortests. Die Daten können je nach Bedingungen variieren.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten muss der Anwender das aktuelle Sicherheitsdatenblatt konsultieren, das Informationen zu physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsrelevanten Daten enthält.