

KARTA TECHNICZNA

Oznaczenie: TDS02AU54021

ALPHA SL 5-40

Quartzline Alpha SL 5-40 to masa wyrównująca na bazie gipsu do wyrównywania wewnątrz budynków podłogi anhydrytowych, betonowych, jastrychów cementowo-piaskowych i drewnianych w grubościach warstw od 5 do 40 mm.

Alpha SL 5-40 charakteryzuje się niskim skurczem i niskimi naprężeniami, szybko wiąże, jest łatwy do pompowania i nadaje się do szlifowania po utwardzeniu. Nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych lub wilgotnych.

WARUNKI APLIKACJI:

Temperatura podłoża	Minimum 8°C, maksimum 30°C
Temperatura otoczenia	Minimum 8°C, maksimum 30°C
Wilgotność względna	< 75% R.H.
Punkt rosy	Uwaga na kondensację

Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być co najmniej o 3 °C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec powstawaniu kondensatu, wykwitom i powstawaniu mlecza cementowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być w pełni utwardzone i w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od luźnych części, zanieczyszczeń, pęknięć, wydzielania wody i osadów węgla wapnia. Musi charakteryzować się minimalną nośnością 25 N/mm² i minimalną przyczepnością 1,5 N/mm².

Uszkodzenia powierzchni należy wypełnić preparatem Quartzline Cementitious MRP lub Alpha MRP, w zależności od rodzaju podłoża.

W przypadku podłoża betonowych i podłoża z jastrychu cementowo-piaskowego maksymalna wilgotność resztkowa wynosi 2,5% CM. Przy wilgotności resztkowej do 6% CM należy nałożyć 2 warstwy bariery przeciwwilgociowej Quartzline Primer DPM, a następnie warstwę Quartzline Primer GP. W przypadku podłoża anhydrytowych maksymalna wilgotność resztkowa wynosi 0,5% CM i nie można stosować bariery przeciwwilgociowej.

Zawsze stosować grunt. Na podłoża porowate stosować Quartzline Primer Universal, a na podłoża nieporowate Quartzline Primer GP.

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe co najmniej 48 godzin przed, w trakcie i po montażu. W przypadku nowych podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy przestrzegać protokołu rozgrzewania i chłodzenia.

ZUŻYCIE:

Zużycie Alpha SL 5-40 wynosi 1,8 kg/m² proszku na 1 mm grubości warstwy.

APLIKACJA:

4,5 litra wody na worek 25 kg proszku.

Odmierzyć 4,5 litra wody za pomocą urządzenia dozującego wodę Collomix AQiX lub wagi w czystym wiadrze. Dodać jeden worek Alpha SL 2-20 i mieszać przez 3 minuty za pomocą mieszadła Quartzline DLX152 HF, aż do uzyskania mieszaniny jednordownej.

Wylać masę wyrównującą na zagruntowane podłoże i rozprowadzić ją za pomocą pacy, rakli zębatej lub pacy szwedzkiej, aż do uzyskania pożądanej grubości warstwy.

WŁAŚCIWOŚCI:

Na bazie gipsu

Bezrozpuszczalnikowa

Modyfikowany polimerami

Pompowalny

Nadaje się do wielu zastosowań

Nadaje się do różnych obróbek końcowych

Szybkie utwardzanie i schnięcie

Samopoziomujący

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Gęstość ¹ (g/cm ³)	1,8
Wytrzymałość na ściskanie ² (N/mm ²)	> 25
Wytrzymałość na zginanie ² (N/mm ²)	> 6

1 = ISO 2811-1/+ 23°C/50% R.H.

2 = ISO 196-1 / po 28 dniach / + 23°C/50% R.H.

INFORMACJE:

Postać: Worek 25 kg, proszek, kolor od białego do jasnożółtego

Okres przydatności: Do 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zapieczętowanym, nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu, przechowywanym w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 30°C.

CZAS UTWARDZANIA:

Faza	Czas (w 20°)
Czas obróbki	ok. 30 min
Można po nim chodzić	ok. 3 godz.
Gotowy do układania wykładziny (5 mm)	ok. 72 godz.

*Czas utwardzania zależy w dużym stopniu od grubości warstwy nałożonej i warunków.

ALPHA SL 5-40

WAŻNE UWAGI:

- Nie mieszać z innymi produktami podłogowymi.
- Podłoże musi być dobrze zagruntowane, aby woda pozostała dostępna dla masy wyrównującej.
- Świeżo nałożony produkt Alpha SL 5-40 należy chronić przed wilgocią, światłem słonecznym i przeciągami przez co najmniej 24 godz.
- Nie dodawać więcej wody, gdy produkt zacznie reagować.
- Alpha SL 5-40 nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych.
- Po utwardzeniu przeprowadzić szlifowanie Alpha SL 5-40 siatką ścierną (granulacja 180) przed nakładaniem kolejnej warstwy wykończeniowej.

INFORMACJA PRAWNA:

Podane informacje i zalecenia opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu firmy Quartzline przy prawidłowym stosowaniu w normalnych warunkach. Ze względu na różnice w materiałach, podłożach i warunkach nie można przyjąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za przydatność lub zastosowanie. Quartzline zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości produktu. Należy przestrzegać praw własności osób trzecich. Wszystkie dostawy podlegają obowiązującym warunkom sprzedaży i dostawy.

PODSTAWA PODANYCH WARTOŚCI:

Wszystkie dane techniczne zawarte w niniejszej karcie informacyjnej produktu opierają się na testach laboratoryjnych. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania produktów chemicznych użytkownik powinien zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki produktu, zawierającą dane fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.