

QUARTZLINE CEM LAVA

Versie 2.0 – Oktober 2026

CEM Lava bestaat uit fijne minerale korrels waaraan een tweecomponenten epoxyhars bindmiddel is toegevoegd. Het resultaat is een oersterke en excellent krasbestendige vloer met een stijlvol karakter. Voor het aanbrengen van CEM Lava is een egale ondergrond nodig, egaliseren is daarom cruciaal.



CEM LAVA: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer vooraf egalisatie		
 Primer GP	Primer voor gesloten ondergronden	150–250 g/m ²
 Primer Universal	Primer voor poreuze ondergronden	150–500 g/m ²
LAAG 2: Egalisatiemortel		
 Alpha SL 2-20	Gipsgebonden egalisatiemortel	1,6 kg/m ² per mm
 Cementitious SL 2-20 NF	Cementgebonden egalisatiemortel	1,6 kg/m ² per mm
LAAG 3: Primer		
 Primer CL	Gevulde epoxyprimer	150–200 g/m ²
LAAG 4: Base laag		
 Lava Base	Lava met grove korrel	800–1.000 g/m ²
LAAG 5: Top laag		
 Lava Top	Lava met fijne korrel	450–650 g/m ²
LAAG 6: 1e Topcoat		
 Coating PU MG Matt	Topcoat voor poriënvulling	125–150 g/m ²
LAAG 7: 2e Topcoat		
 Coating PU MG Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²

EIGENSCHAPPEN

-  Zeer kras- en slijtvast
-  Ideaal in natte ruimtes
-  Goed warmtegeleidend
-  Intensief en zwaar belastbaar
-  Goede mechanische eigenschappen

KLEUREN

CEM Lava RAL
CEM Lava NCS
CEM Lava QL
CEM Lava monsterboek

TOEPASSINGEN

Woningen
Badkamers
Retail
Kantoren
Automotive
Horeca